

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET
Unitatea Militară 02574 București		Cod: ST 1039-2011
		Ediția: I / Revizia 1
		Exemplar unic
		Pagina: 1 din 3

PÂNZĂ CEARȘAF

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET Cod: ST 1039-2011
Unitatea Militară 02574 București	PÂNZĂ CEARȘAF	Ediția: I/ Revizia 1
		Exemplar unic
		Pagina: 2 din 3

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care pe care trebuie să le îndeplinească țesătura destinată confecționării următoarelor articole: fețe de masă, fețe de pernă, cearșafuri etc..

1.2. Loturile de țesătură se realizează în culorile solicitate de autoritatea contractantă.

1.3. Țesătura trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și mostrelor de culoare aprobate.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1 Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

2.2 Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice.

3. CERINȚE CONDIȚII TEHNICE

3.1. Țesătura este din bumbac 100 %, în

- urzeală fire Nm 50/2
- bătătură fire Nm 27/1.

3.2. Țesătura trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metode de verificare
1.	Masa pe metru pătrat	gr/mp	200 ± 8	SR EN 12127-2003
2.	Compoziția fibroasă	%	100 bumbac	SR ISO 1833+A ₁ -1995
3.	Desimea: - urzeală - bătătură	fire/10 cm fire/10 cm	270 ± 10 220 ± 10	SR EN 1049/2-2000
4.	Sarcina de rupere: - urzeală - bătătură	daN daN	min 55 min 32	SR EN ISO 13934/1-2002
5.	Legătura		pânză	STAS 6431-75
6.	Modificări dimensionale la spălat, în urzeală și bătătură, 95 ° C - alb	%	± 2,5	SR EN ISO 6330-2001 și SR EN ISO 6330:2001/A ₁ :2009

3.3. Valorile pentru finețe fir și greutate țesătură sunt raportate la umiditatea legală.

3.4. Lungimea și lățimea bucăților se stabilesc prin contract între furnizor și autoritatea contractantă.

3.5. Finisaj: pârlit, mercerizat, fiert, albit chimic și optic, apretat semilavabil.

3.6. Țesătura nu trebuie să conțină substanțe cu acțiune nocivă asupra organismului purtătorilor.

4. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET Cod: ST 1039-2011
Unitatea Militară 02574 București	PÂNZĂ CEARȘAF	Ediția: I/ Revizia 1
		Exemplar unic
		Pagina: 3 din 3

Inspekția calitativă a loturilor de țesătură se execută de către delegatul autorității contractante la sediul furnizorului, conform cu „Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspekție a produselor de echipament militar”, urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a mostrei aprobate.

Examinarea se efectuează conform regulilor pentru verificarea calității, STAS 6497-73.

Calitatea țesăturii trebuie să corespundă prevederilor standardelor și este garantată de furnizor.

5. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE

5.1 MARCARE ȘI AMBALARE

Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, ștampila CTC, condiții de utilizare și întreținere conform SR EN ISO 3758 -2005. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

5.2 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.

